



در رنگهای مختلف
مقاوم در برابر ایجاد کپک و قارچ
چسبندگی خوب با سطوح جاذب و غیر جاذب
بدون ایجاد لکه بر روی کاشی
مقاوم در برابر اشعه U.V
واترپروف



توضیحات :

■ ColorGrout پودر بندکشی با رنگ های ماندگار است که برای بندکشی انواع کاشی های سرامیکی و سنگ های طبیعی استفاده میشود. با وجود مواد نگهدارنده در این پودر، کپک و قارچ ایجاد نمیشود.

کاربرد:

- مناسب برای بندکشی کاشیهای کف و دیوار تا فواصل ۵ میلیمتر.
- مناسب برای مناطق خیس همچون استخرهای شنا و حمام ها.
- در مناطق خاصی مثل آشپزخانه، بیمارستان ها و اتاق های نظافت که نیاز به مقاومت در برابر لکه و قارچ است.

اطلاعات فنی :

- دانسیته : ۱/۸ کیلوگرم/لیتر
- استحکام فشاری : در ۲۸ روز $> 25 \text{ Mpa}$
- استحکام خمشی : در ۲۸ روز، $> 3/5 \text{ Mpa}$
- عمر درون ظرف (20°C) : تقریباً ۱ ساعت
- زمان خشک شدن (20°C) : حدود ۳ ساعت
- زمان عمل آوری (20°C) : ۲۴ ساعت

LANKO COLORGROUT

دستور العمل آماده سازی سطح :

- قبل از آغاز دوغاب ریزی پودر بندکشی مطمئن شوید که کاشی خوب محکم شده باشد. معمولاً باید ۲۴ ساعت از زمان کاشیکاری گذشته باشد.
- هرگونه مواد زائد را قبل از بندکشی از محل اتصالات کاشیها پاک کنید.
- پشت کاشیها را تست کنید که آیا جذب آب دارند یا نه، در صورتیکه جذب آب نداشته باشند قبل از بندکشی محل های اتصال کاشیها را خیس کنید.

آماده سازی محصول :

- آب تمیز را درون سطلی بریزید و سپس آرام پودر بندکشی را به آن اضافه کنید. پیوسته هم بزنید تا خمیر یکنواخت شبیه خمیر دندان بدست آید.
- یک بسته ۲۵ کیلوئی ColorGrout را با ۷ تا ۸ لیتر آب مخلوط کنید.
- مخلوط را برای ۱۰ دقیقه به حال خود بگذارید. دوباره هم بزنید و سپس دوغاب را استفاده کنید.
- زمان کار: تنها آن مقدار دوغاب که برای ۲ مترمربع میتواند استفاده شود را آماده کنید.

کاربرد :

- خمیر بندکشی را در اتصالات بین کاشیها محکم اجرا کنید و مطمئن شوید که بندکشی فقط در سطح اجرا نشده باشد و به عمق درزها نفوذ کرده باشد.
- دوغاب اضافی را از روی سطح کاشی با برس پاک کنید.
- یک اسفنج خیس برای پاک کردن باقیمانده دوغاب استفاده کنید. بطور متناوب اسفنج را بشوئید تا بهتر تمیز کند.
- بگذارید بندکشی کمی خشک شود، سپس با یک پارچه نرم سطح آن را صاف کنید
- از کار اتمام یافته تا حد ممکن در مقابل تغییرات آب و هوا محافظت کنید.





رنگ بندی پودرهای بندکشی

میزان مصرف پودر بندکشی

- پوشش دوغاب و میزان مصرف آن متغیر و وابسته به اندازه و ضخامت کاشی و عرض اتصال بین کاشیها میباشد.
- از جدول زیر به عنوان یک راهنمای عمومی برای تعیین میزان مصرف پودر بندکشی استفاده نمایید.

عمق درز	عرض درز	4mm		6mm	
		2mm	3mm	2mm	3mm
سایز کاشی (mm)	75 x 75	0.35	0.53	0.53	0.79
	75 x 150	0.27	0.40	0.40	0.59
	150 x 150	0.18	0.27	0.27	0.40
	200 x 200	0.14	0.20	0.20	0.30
	300 x 300	0.10	0.14	0.14	0.20

LANKO COLORGROUT



تمیزکردن :

- قبل از خشک شدن، لوازم و تجهیزات را با آب گرم بشوئید.
- بعد از ۲۴ ساعت خشک شدن، دوغاب روی سطح کاشی میتواند با استفاده از یک پاک کننده مناسب و آب تمیز گردد.

بسته بندی :

- قابل عرضه در کیسه های ۵ کیلوگرمی

نکات مهم :

- محدوده دمائی برای استفاده : $5-4^{\circ}\text{C}$
- امکان خراش برداشتن لعابهای میقلی وجود دارد.
- بندکشی را در اتصالات غیرثابت بکار نبرید.
- اسیدهای قوی را روی ColorGrout استفاده نکنید.