

LANKO



- برای کاشی کاری در کف و دیوار (فضای داخلی و خارجی ساختمان)
- کاربرد آسان
- با خاصیت آب بندی
- غیر قابل اشتغال، غیر سمی
- گیرش سریع

دستور العمل:

آماده سازی سطح

- سطح زیرین باید از نظر ساختاری، سالم، بدون حرکت و خشک باشد.
- سطح باید عاری از هر نوع ذرات روغن، گریس و موم باشد.
- سطوح رنگ شده باید ساییده یا خراشیده شوند تا حداقل ۷۵٪ از سطح تمیز ظاهر شود.
- درزهای انبساطی که در مرحله طراحی با فاصله حداکثر ۵ m در نظر گرفته شده اند نباید با کاشی پوشانده شوند.
- باید حداقل ۷ روز از زمان سیمان کاری سطوح گذشته باشد.
- ماله فلزی که برای سیمان کاری استفاده شده است را باید با برس فلزی یا اسید کاملاً تمیز نموده و سپس از آن برای کاشی کاری استفاده کرد.

آماده سازی محصول

- یک کیسه ۲۰ کیلویی 412 را با ۴ تا ۴.۸ لیتر آب تمیز مخلوط کرده و مرتب هم بزنید تا مخلوطی خامه مانند و بدون کلوخه به دست آید.
- مخلوط را ۱۰ دقیقه به حال خود بگذارید و پیش از مصرف، دوباره هم بزنید.
- مخلوط بسته به شرایط دمایی، تقریباً به مدت ۱ تا ۲ ساعت، دوام خواهد داشت.

توضیحات:

412 الیاف دار یک چسب سیمانی با خاصیت آب بندی می باشد. این محصول برای نصب کاشی های سرامیکی، شیشه ای، سنگ های ورقه ای، سنگ های مرمر و سنگ های طبیعی، ایده آل است.

کاربرد:

- برای نصب کاشی کف و دیوار در داخل و خارج ساختمان
- نصب کاشی، سنگ مرمر یا سنگ طبیعی بر روی سطوح آجری
- به دلیل خاصیت آب بندکنندگی، می تواند برای نصب کاشی در مناطق مرطوب مانند حمام، دستشویی و مانند آن به کار رود.

اطلاعات فنی:

- شکل ظاهری: پودر خاکستری یا سفید
- دانسیته کلی: ۱/۵ Kg/Litre
- زمان کارپذیری: ۲۰ دقیقه
- زمان عمل آمدن: ۲۴ ساعت
- استحکام چسبندگی: ۱/۲ MPa
- ۷ روزه
- * مقادیر میانگین آزمایشگاهی به عنوان راهنمای کلی ارائه شده اند.

میزان مصرف:

۳/۵ - ۴ kg/m² با استفاده از ماله شیاردار ۶ mm × ۶ mm
مدت زمان نگهداری: تا ۱۲ ماه در کیسه اصلی باز نشده

شرایط نگهداری:

در مکان خشک و خنک نگهداری شود.
بسته بندی: کیسه ۲۰ کیلویی

نکات:

- محدوده دمای مصرف: 5°C تا 45°C
- محصول را فقط بر روی سطوح تمیز، سالم، مقاوم و عاری از مواد زاید استفاده کنید.
- ابزارها و تجهیزات را پیش از خشک شدن ماده، تمیز کنید.
- این محصول حاوی سیمان است و ممکن است سبب تورم پوست شود. توصیه می شود در هنگام جابه جایی و کار با این ماده، از عینک و دستکش ایمنی استفاده کنید. در صورت ایجاد التهاب پوستی، به سرعت از مراقبت های پزشکی کمک بگیرید.

روش نصب کاشی

- چسب را با استفاده از یک ماله دندانه دار $6\text{ mm} \times 6\text{ mm}$ برای کاشی کاری دیوار یا ماله دندانه دار $12\text{ mm} \times 12\text{ mm}$ برای کاشی کاری کف، بر روی سطح بکشید. ماله باید با توجه به اندازه کاشی، عمق برآمدگی ها، شیارها یا لبه های پشت کاشی و صافی سطح، انتخاب شود.
- برای کاشی های موزاییکی، استفاده از ماله شیاردار $6\text{ mm} \times 6\text{ mm}$ توصیه می شود.
- استفاده از چسب با ضخامت بیشتر، سبب تماس بهتر با سطح می شود و ناصافی سطح را به خصوص در مورد سنگ های ورقه ای جبران می کند.
- برای کاشی هایی با شیارها یا برآمدگی های عمیق بهتر است که چسب علاوه بر این که با ماله شیاردار بر روی سطح کشیده می شود، بر قسمت پشتی کاشی هم پوشش داده شود.
- بیش از 1 m^2 چسب را در یک نوبت بر روی سطح نکشید و مطمئن شوید که چسب در هنگام قراردادن کاشی، خیس باشد.
- با زدن ضربات آهسته بر روی کاشی ها در محل، مطمئن شوید که کاشی ها با چسب، تماس کامل دارند و هیچ هوایی در زیر کاشی ها حبس نشده است.
- اجازه ندهید که چسب قبل از کاشی کاری خشک شود.



بندکشی:

- بندکشی ترجیحاً ۲۴ ساعت پس از اتمام کاشی کاری انجام شود.
- برای بندکشی هایی با عرض بیش از ۵ میلی متر، از پودرهای بندکشی بهداشتی (SANITIZED COLOURED GROUT) استفاده کنید.