



چسب کاشی پودری مخصوص سرامیک های پرسلان

چسبندگی فوق العاده
مناسب برای قطعات و کاشی های بزرگ
انعطاف پذیری در دراز مدت
ضد آب
مناسب برای چسباندن انواع کاشی و
سرامیک های پرسلان در فضای داخلی و خارجی



LANKO SAC 28

توضیحات :

■ SAC 28 یک چسب کاشی تک جزئی انعطاف پذیر است. این محصول برای چسباندن سنگ های طبیعی و کاشی هایی با جذب آب پایین به نماهای خارجی، بالکن ها، تراس ها و ... ایده آل است.

کاربرد :

- چسبندگی بالا و انعطاف پذیری بالای SAC 28 آن را برای چسباندن سنگ طبیعی با تخلخل پایین یا کاشی بر روی سطوح جدید یا قدیمی مناسب میسازد.
- این محصول برای قطعات بزرگ تا 3600 cm^2 مناسب است.
- SAC 28 ضد آب است، بنابراین برای چسباندن بر روی سطوح زیر آبی از قبیل حوض ها، استخرهای شنا و مراکز ورزشی آبی مناسب است.
- انعطاف پذیری دائمی، آن را در مقابل شوک حرارتی مقاوم میسازد.

اطلاعات فنی :

- شکل ظاهری : پودر خاکستری یا سفیدرنگ
- Open Time : ۳۰ دقیقه
- Pot Life : تقریباً ۱ ساعت
- زمان خشک شدن : ۲۴ ساعت
- قابلیت تغییر شکل : ۲/۵ mm
- مقاومت دمایی : ۲۰- تا ۸۰+ درجه

دستور العمل نصب و اجرا :

- سطح باید تمیز، صاف، عاری از گردوغبار، ذرات نفت، گریس و دیگر آلودگی ها باشد.
- سطح نباید تحت جریان آب یا یخ زده باشد.
- باید حداقل ۷ روز از عمل آوری سطح تازه سیمان کاری شده گذشته باشد.
- یک کیسه ۲۵ کیلوگرمی SAC 28 را با ۶ تا ۶/۵ لیتر آب تمیز (میزان آب ۲۴ تا ۲۶ درصد) مخلوط کرده تا یک مخلوط خمیری بدون حباب بدست آید.
- اجازه دهید تا مخلوط ۵ دقیقه به حال خود بماند و پیش از استفاده دوباره آن را هم بزنید.
- مخلوط آماده شده با توجه به شرایط دمایی حدود ۱ تا ۲ ساعت قابل استفاده و اجرا می باشد.
- با استفاده از یک ماله شیاردار ۶×۶ mm برای کاشیکاری دیوار یا ماله شیاردار ۱۲×۱۲ mm برای کاشیکاری کف، چسب را بر روی سطح پخش کنید. ماله باید با توجه به اندازه کاشی، عمق فرورفتگیها، شیارها یا برآمدگیهای پشت کاشی و همواری سطح انتخاب شود.
- چسب را در سطح ۱ تا ۲ متر مربع در یک مرحله پخش کنید و سپس مطمئن شوید که وقتی کاشی را در محل قرار می دهید و آرام به آن ضربه میزنید، چسب خیس است.
- برای چسباندن کاشی روی کاشی نیز دستور العمل های فوق را دنبال کنید.
- مطمئن شوید که زیر کاشیها هیچ فضای خالی وجود ندارد. اجازه ندهید که چسب قبل از کاشیکاری خشک شود.

بندکشی :

- ترجیحاً ۲۴ ساعت پس از اتمام کاشیکاری انجام شود.
- برای بندکشی هایی با عرض بیش از ۵ mm از پودرهای بندکشی بهداشتی (Sanitized Colored Grout) استفاده کنید.

میزان مصرف :

- $4-3/5 \text{ kg/m}^2$ با استفاده از ماله شیاردار ۶×۶ mm

نکات مهم :

- محدوده دمای مصرف : $4^{\circ}\text{C} - 5^{\circ}\text{C}$
- این ماده را تنها بر روی سطوح تمیز، صاف، مقاوم و عاری از مواد زائد اجرا کنید.



استحکام چسبندگی (۲۸ روزه):	$> 1 \text{ MPa}$
چسبندگی پس از غوطه وری در آب:	$> 0.5 \text{ MPa}$
چسبندگی پس از سیکل یخ زدگی و ذوب:	$> 1 \text{ MPa}$
چسبندگی پس از گرمادهی:	$> 1 \text{ MPa}$

