



چسب کاشی پودری مقاوم در برابر رطوبت

مناسب جهت انواع کاشیکاری کف و دیوار
(داخل و خارج ساختمان)
کاربرد آسان
مقاوم در برابر رطوبت
غیر قابل اشتعال ، غیرسمی
گیرش سریع



توضیحات :

■ TTB یک چسب سیمانی مقرون به صرفه با خاصیت آب بندی میباشد. این محصول برای نصب کاشی های سرامیکی، شیشه ای، سنگ های ورقه ای، مرمر و سنگ های طبیعی ایده آل است.

کاربرد :

- برای نصب کاشی کف و دیوار در داخل و خارج ساختمان
- نصب کاشی، سنگ مرمر یا سنگ طبیعی بر روی سطوح آجری
- به دلیل خاصیت آب بند کنندگی میتواند برای نصب کاشی در مناطق مرطوب مانند استخر، حمام، دستشویی و مانند آن بکار رود.

اطلاعات فنی :

- شکل ظاهری : پودر خاکستری یا سفید
- زمان عمل آمدن : ۲۴ ساعت
- استحکام چسبندگی (۲۸ روزه) : ۱/۲ Mpa

LANKO TTB

دستور العمل نصب و اجرا :

- سطح زیرین باید از نظر ساختاری سالم، بدون حرکت و خشک باشد.
- سطح باید عاری از هر نوع ذرات روغن، گریس و موم باشد.
- سطوح رنگ شده باید سائیده یا خراشیده شوند تا حداقل ۷۵٪ از سطح تمیز ظاهر شود.
- درزهای انبساطی که در مرحله طراحی با فاصله حداکثر ۵ متر در نظر گرفته شده‌اند نباید با کاشی پوشانده شوند.
- باید حداقل ۷ روز از زمان سیمان کاری سطوح گذشته باشد.
- یک کیسه ۲۵ کیلوئی TTB را با ۵ تا ۶ لیتر آب تمیز مخلوط کنید و خوب به هم بزنید تا مخلوطی خامه مانند و بدون کلوخه آماده گردد.
- مخلوط را ۱۰ دقیقه به حال خود بگذارید و پیش از مصرف دوباره به هم بزنید.
- مخلوط آماده شده با توجه به شرایط دمایی حدود ۱ تا ۲ ساعت دوام خواهد داشت.
- چسب را با استفاده از یک ماله دندانه دار ۶×۶ mm برای کاشیکاری دیوار یا ماله دندانه دار ۱۲×۱۲ mm برای کاشیکاری کف بر روی سطح بمالید. ماله باید با توجه به اندازه کاشی، عمق برآمدگی‌ها، شیارها یا لبه‌های پشت کاشی و صافی سطح انتخاب شود.
- برای کاشی‌های موزائیکی استفاده از ماله شیاردار ۶×۶ mm توصیه می‌شود.
- استفاده از چسب با ضخامت بیشتر سبب تماس بهتر با سطح می‌شود و ناصافی سطح را بخصوص در مورد سنگ‌های ورقه‌ای جبران می‌کند.

- بیش از ۱ m² چسب را در یک نوبت بر روی سطح نکشید و مطمئن شوید چسب در هنگام قرار دادن کاشی خیس باشد.
- با زدن ضربات آهسته بر روی کاشیها در محل، مطمئن شوید که کاشیها با چسب تماس کامل دارند و هیچ هوایی در زیر کاشیها حبس نشده است.
- اجازه ندهید که چسب قبل از کاشیکاری خشک شود.

بندکشی :

- ترجیحاً ۲۴ ساعت پس از اتمام کاشیکاری انجام شود.
- برای بندکشی‌هایی با عرض بیش از ۵ mm از پودرهای بندکشی بهداشتی (Sanitized Colored Grout) استفاده کنید.

میزان مصرف :

- ۳/۵-۴ kg/m² با استفاده از ماله شیاردار ۶×۶ mm

نکات مهم :

- محدوده دمای مصرف : ۴-۵ °C
- محصول را فقط بر روی سطوح تمیز، سالم، مقاوم و عاری از مواد زاید استفاده کنید.
- ابزارها و تجهیزات را پیش از خشک شدن ماده تمیز کنید.
- این محصول حاوی سیمان می‌باشد که ممکن است باعث تورم پوست شود. بنابراین توصیه می‌شود که در هنگام جابجایی و کار با این ماده از دستکش و عینک ایمنی استفاده و در صورت مشاهده التهاب به پزشک مراجعه کنید.

