



شرکت پارس پلی فوم شرق

تولید کننده انواع فوم پلی اتیلن (ورق، عایق لوله، فوم تشک)

شرکت پارس پلی فوم شرق در راستای تولید با کیفیت داخلی و حمایت از اشتغال و رونق تولید در سال ۱۳۸۲ با خرید مجهزترین ماشین آلات روز دنیا موفق به تولید فوم پلی اتیلن، فوم پلی استایرن، فیلم پلی اتیلن و فوم وایشر گردیده که علاوه بر تامین نیاز داخلی کشور، اقدام به صادرات محصولات به کشورهای همسایه نیز نموده است.

- ✓ فوم پلی اتیلن ترکیبی از پلی اتیلن فشرده و حباب های ریز هوا که به دلیل داشتن خاصیت تراکم سلول بهترین ایزولاسیون و مناسب ترین عایق برودت تا ۳۵ - درجه و حرارت تا ۹۰ + درجه می باشد.
- ✓ پلی فوم نباید در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار گیرد. در صورت لزوم میتوان از روکشی مانند فویل آلومینیوم استفاده نمود.
- ✓ با نصب صحیح در محل یا سازه به اندازه آن سازه یا مکان عمر می کند.
- ✓ در برابر اسیدهای رقیق مقاوم بوده و برای حشرات و جوندگان جاذب نمی باشد.
- ✓ پلی فوم نباید در معرض شعله مستقیم آتش قرار گیرد.





عایق لوله: پلی فوم بصورت عایق لوله ای جهت عایق کاری لوله از قطر ۱۲ میلیمتر تا ۷۵ میلیمتر در رنگ های سفید، آبی، قرمز و سفارشی به طول ۲۰۰ سانتیمتر و یا در طول سفارشی تولید می گردد.

کاربرد: جهت عایق کاری لوله های آب سرد و گرم در ساختمان در بازه دمایی ۳۵- درجه تا ۹۰+ درجه قابل استفاده می باشد.



پلی فوم رولی: پلی فوم به صورت رولی از ضخامت ۱ میلیمتر تا ۳۰ میلیمتر در عرض ۱۰۰ سانتیمتر به صورت ساده و یا با روکش متالایز و روکش آلومینیوم در رنگ های مختلف تولید می گردد.

کاربرد: عایق حرارتی و برودتی در ساختمان، ضربه گیر و محافظ در صنایع بسته بندی، استفاده در صنایع خودرو سازی، تولید تشک های ورزشی و طبی، عایق دور کانال کولر و منابع آب و سوخت استفاده در کوله پشتی و کفش.



پلی فوم تشک: این محصول با ضخامت ۲ تا ۱۰ سانتی متر و در ابعاد و رنگهای مختلف بصورت شیت تولید می گردد.

کاربرد: تولید تشک های ورزشی و طبی، کالای خواب و مبلمان استفاده در صنایع بسته بندی، عایق حرارتی، برودتی در ساختمان

شرح	اشاره به استاندارد	نتیجه استاندارد
چگالی	DIN 53420	20 KG/M3
فشار تراکم	DIN 53577	با تنش 15 KN/M2 فشردگی ۱۰٪ می باشد با تنش 35 KN/M2 فشردگی ۲۵٪ می باشد با تنش 100 KN/M2 فشردگی ۵۰٪ می باشد
عکس العمل تحت بارگذاری و باربرداری	DIN 53572	در صورتیکه به مدت ۲۲ ساعت تحت فشردگی ۵۰٪ در محیط ۲۰ درجه قرار بگیرد ۲۴ ساعت پس از باربرداری ۹۰٪ از ضخامت اولیه احیا می گردد.
مقاومت کششی	DIN 53571	660 KN/M2 در جهت مخالف
مقاومت صوتی	DIN 4109	تا 20 DB
انتقال حرارتی	ASTM C-177	در ۲۵ درجه سانتیگراد 0.042 W/ MK
مقاومت در برابر عبور رطوبت	BS 3177 DIN 53429	با توجه به: 3/9GR/MR میزان عبور دهی بخار آب در ۲۴ ساعت BS 29/2:1975

📍 کارخانه : مشهد / شهرک صنعتی مشهد / بلوار صنعت جنوبی دوم / شماره ۵۳۵

  (0098) 930 909 4770 0098 - 51 32 45 40 91 - 4
 parspolyfoams@gmail.com 0098 - 51 32 45 40 16 - 9
 www.parspolyfoam.com 0098 - 991 58 57 809