

## پودر بند کشی Sure Fix Tile grout

### شرح محصول

برای بندکشی کف، مخلوط آماده شده را توسط تی لاستیکی و یا ماله بند کشی بر روی سطح پخش و با عمل رفت و برگشت بندها را پوشش دهید (بندکشی سطوح بزرگ را در چند مرحله انجام دهید). برای بندکشی دیوار، خمیر حاصله را به خوبی با استفاده از یک ماله لاستیکی به صورت مورب (diagonal) نسبت به جهت بندها در بندها فشرده کنید. قبل از برداشتن مواد اضافی اطراف بندها توجه کنید که خمیر بندکشی محکم شده باشد. برای تمیز کردن اطراف بندها از یک اسفنج متخلخل نمدار استفاده نمایید. اسفنج آغشته به خمیر بندکشی را بطور مداوم شسته و آب آن را کاملاً بگیرید. مجدداً مورد استفاده قرار دهید. توجه داشته باشید رطوبت اضافی اسفنج جذب مواد بندکشی نشود چرا که پس از خشک شدن باعث جمع شدگی و جدا شدن آن از بند خواهد شد.

پودر بندکشی از سیمان، سنگ سیلیکای دانه بندی شده و پلیمر های تقویت کننده و رنگدانه معدنی تهیه شده است.

### ویژگی های محصول

- ☐ ضد آب
- ☐ در ۳۰ رنگ مختلف
- ☐ سطح صاف
- ☐ با جذب آب پایین
- ☐ انعطاف پذیر
- ☐ آنتی باکتریال
- ☐ مقاوم به اشعه UV

### موارد استفاده

- ☐ بندکشی انواع کاشی، سرامیک و سنگ مصنوعی بر روی کف یا دیوار در محیط های داخلی و خارجی ساختمان و استخرها
- ☐ برای پرکردن کردن بندهای کاشی ۲ تا ۲۰ میلیمتر
- ☐ برای بندکشی روی کف های دارای گرمایش از کف

### نحوه مصرف

ظرفی تمیز را انتخاب و به اندازه نیاز در آن آب بریزید، میکسر را در ظرف آب قرار داده، آن را روشن و پودر بندکشی را به آرامی به آن اضافه نمایید. عمل مخلوط کردن را تا بدست آمدن خمیری کاملاً یکنواخت ادامه دهید. (هرگز به مخلوط آب بیشتری اضافه نشود). مطمئن شوید محل بندکشی خشک، تمیز و خالی از چسب اضافی باشد. برای استفاده در سنگ یا کاشی متخلخل می بایست بند را کمی مرطوب کرد تا به واکنش هیدراسیون کمک کند.

## میزان مصرف

- ☐ نسبت اختلاط : برای هر بسته ۵ کیلویی حدود ۱,۵-۱,۸ لیتر برای بندکشی دیوار و ویا بندکشی کف .
- ☐ زمان استفاده پس از اختلاط با آب: ۳۰ دقیقه
- ☐ زمان گیرش نهایی : در دمای ۲۲ درجه سانتی گراد و رطوبت تقریبی ۵۰ درصد ۲۴ ساعت می باشد

## بسته بندی و شرایط نگهداری

زمان ماندگاری این محصول در بسته بندی اولیه و دور از رطوبت، ۱۲ ماه می باشد .  
بسته بندی: سطل ۱ کیلوگرمی بسته های ۵ کیلوگرمی

## نکات ایمنی

در صورت تماس با پوست بدن، باید قبل از خشک شدن با آب شسته شود.  
در صورت تماس با چشم و یا بلعیده شدن، بلافاصله با آب فراوان شسته و حتما به پزشک مراجعه شود .

## مشخصات فنی

| مشخصات فنی       |                           |
|------------------|---------------------------|
| رنگ              | ۳۰ رنگ                    |
| وزن مخصوص (۲۵)   | $\pm 0.5 \text{ gr/cm}^3$ |
| درجه سانتیگراد ) | ۱,۵۵                      |
| حالت فیزیکی      | جامد پودری                |
| PH               | قلیایی                    |
| مقدار کلراید     | ندارد                     |
| دمای اشتعال      | غیر قابل اشتعال           |